




01-08-2005

### Техническая документация D3.02.04

#### Быстрая справка



100: 2-3

4-6 мин.

20-25 минут при 20°C

P80  
P240

<b>Наименование продукта:</b>	<b>Усиленная стекловолокном шпатлевка Dynacoat Polyester Putty Glass Fibre</b>
<b>Описание:</b>	Двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка, усиленная стекловолокном для заделки сквозных отверстий на металлических кузовных деталях автомобилей.
<b>Продукт и добавки:</b>	Шпатлевка Dynacoat Polyester Putty Glass Fibre Отвердитель (Hardener) в комплекте
<b>Основные компоненты:</b>	Шпатлевка Putty Glass Fibre: полиэфирная смола Отвердитель: пероксид
<b>Поверхности, пригодные для нанесения:</b>	- Сталь <b>Примечание:</b> Запрещается наносить шпатлевку Putty Glass Fibre на термопластичные отделочные покрытия, а также травящие грунты.
<b>Подготовка поверхности:</b>	<b>Сталь:</b> Обезжирить и зашкурить бумагой P80 <b>Старые отделочные покрытия:</b> Зачистить до металла наждачной бумагой P80 с обработкой краев P180-P240.
<b>Пропорции смешивания:</b>	100 весовых частей шпатлевки Putty Glass Fibre 2-3 весовые части отвердителя Hardener  <b>Примечание:</b> Не добавляйте больше отвердителя, чем указано. Тщательно перемешайте смесь после добавления отвердителя до достижения однородного цвета.
<b>Время жизни:</b>	4-6 минут при 20°C
<b>Нанесение:</b>	Наносится шпателем на хорошо обезжиренную и зашлифованную поверхность. Рекомендуется перекрывать шпатлевку Putty Glass Fibre любой другой шпатлевкой Dynacoat после обработки шлифовальной бумагой P80/P120
<b>Очистка оборудования:</b>	В акриловом или нитроцеллюлозном растворителе
<b>Время сушки:</b>	<b>До готовности к шлифованию:</b> 20-25 мин. при 20°C <b>При принудительной сушке</b> температура не должна превышать 70°C во избежании растрескивания, пузырения и потери адгезии.
<b>Зернистость шлифовальной бумаги:</b>	Только сухое шлифование бумагой P80-P240
<b>Последующие покрытия:</b>	Любые полиэфирные шпатлевки Dynacoat Распыляемая шпатлевка Dynacoat Polyester Spray Filler Грунт Dynacoat Acrylic Filler 4+1 Грунт Dynacoat Filler 5+1
<b>Упаковка:</b>	0.25л, 1л
<b>Срок хранения:</b>	18 месяцев при температуре 20°C

#### Здоровье и безопасность:

Данные продукты предназначены для использования только квалифицированным персоналом. [Смотри Паспорт безопасности (MSDS)]. Смотри надписи на этикетках продуктов. Пользователь должен производить работы в соответствии с законодательно установленными государственными нормами по технике безопасности и правилами по обращению с отходами.