


Рельефообразующая паста **AUTOCRYL STRUCTURE PASTE FINE**


Справочник



Смешивайте с добавленным продуктом



См.: Краскопульт, диаметр сопла и фактуру:




0-5 мин



См. документ t.i.s на добавленный продукт



В окончание - покрывной слой



6.57



Описание:

Структурированная паста с высокой толщиной слоя, предназначенная для эластичных лакокрасочных систем. При использовании в сочетании с эмалями Autocryl, Autocryl Plus, Autocryl LV, а также с грунтами-выравнивателями Colorbuild, Autocryl Filler, Autocryl Filler Multi Use HS или Autosurfacer 940 HS позволяет получить 2-компонентное декоративное рельефное покрытие.

Продукт и добавки:

Рельефообразующая паста Autocryl Structure Paste Fine

Отвердитель Autocryl Hardener MS
 Отвердитель Autocryl PLUS Hardener
 Отвердитель Autocryl LV Hardener 420
 Отвердитель Autocryl LV Hardener 480
 Разбавитель 1.2.3 Thinner
 Разбавитель Autocryl LV Thinner 420
 Разбавитель Autocryl LV Thinner 480

Может быть использована в составе с:

Отделочным покрытием Autocryl (см. t.i.s. 5.2.1)
 Отделочным покрытием Autocryl PLUS (см. t.i.s. 5.2.49)
 Отделочным покрытием Autocryl LV 420 (см. t.i.s. 5.2.54)
 Отделочным покрытием Autocryl LV 480 (см. t.i.s. 5.2.55)
 Грунтом-выравнивателем Colorbuild (см. t.i.s. 3.2.18)
 Грунтом-выравнивателем Autosurfacer 940 HS (см. t.i.s. 3.2.20)
 Грунтом-выравнивателем Autocryl Filler (см. t.i.s. 3.2.6)
 Грунтом-выравнивателем Autocryl Filler Multi Use HS

Основные компоненты:

полиэфирная смола.

Поверхности, пригодные для обработки:

См. документ t.i.s на продукт к которому герметик Autocryl Structure Paste Fine был добавлен

Пропорции при смешении:

Паста рельефообразующая Autocryl Structure Paste Fine допускает смешение с эмалями Autocryl, Autocryl Plus, Autocryl LV, а также с грунтами-выравнивателями Colorbuild, Autocryl Filler или Autosurfacer 940 HS в любой пропорции. Повышение доли пасты Autocryl Structure Paste Fine в смеси снижает уровень глянца.

Весовых частей Autocryl Structure Paste Fine	Весовых частей эмали Autocryl, Autocryl PLUS или Autocryl LV	Уровень глянца под углом 1 (по Гарднеру)
0	100	90
10	90	50
20	80	35
40	60	20
60	40	10
80	20	5

Тщательно перемешайте указанные выше ингредиенты смеси и наносите следующим образом:

Пропорции при смешении в объемных соотношениях:

100 частей смеси с эмалью Autocryl
 50 частей отвердителя Autocryl Hardener MS:
 10 частей разбавителя 1.2.3 Thinner:

Используйте мерную линейку для смешивания No. 3
 100 частей смеси с эмалью Autocryl LV
 50 частей отвердителя Autocryl LV Hardener 420
 25 частей разбавителя Autocryl LV Thinner 420
 Используйте мерную линейку для смешивания No. 11

100 частей смеси с эмалью Autocryl PLUS
 50 частей отвердителя Autocryl PLUS Hardener P25/P35
 30 частей разбавителя 1.2.3 Thinner
 Используйте мерную линейку для смешивания No. 1

100 частей смеси с эмалью Autocryl LV
 50 частей отвердителя Autocryl LV Hardener 480
 30 частей разбавителя Autocryl LV Thinner 480
 Используйте мерную линейку для смешивания No. 1

100 частей смеси с грунтом-выравнивателем Autosurfacer 940 HS
 50 частей отвердителя Autosurfacer 940 HS Hardener
 50 частей разбавителя 1.2.3 Thinner
 Используйте мерную линейку для смешивания No. 2

Срок годности после смешения:

При смешении с эмалью Autocryl или Autocryl PLUS: 2 ч при 20°C.
 При смешении с эмалью Autocryl LV 420 или Autocryl LV 480: 45 мин при 20°C.
 При смешении с грунтом-выравнивателем Autosurfacer 940 HS: 2 ч при 20°C.

Тип краскопульт, диаметр сопла и рабочее давление:

Краскопульт:	диаметр сопла:	рабочее давление:
Для эмали Autocryl и Autocryl PLUS: С верхним бачком:	1.8-2.0 мм	2-4 бар
Для эмали Autocryl LV 420 и Autocryl LV 480: С верхним бачком:	1.6-1.8 мм	2-4 бар
Для грунта-выравнивателя Autosurfacer 940 HS: С верхним бачком:	2.0-2.2 мм	2-4 бар

Нанесение:

На уровень глянца и фактуру поверхности можно повлиять при помощи метода нанесения. Нанесите 2 или 3 слоя. Если желательнее получить более крупную фактуру, выдерживайте между слоями по 5 минут для подсушки. Если требуется мелкозернистая фактура, не оставляйте интервалы на подсушку (См. также 6.35). Принудительную сушку при высокой температуре начинать не менее, чем через 5 минут после нанесения последнего слоя.

Толщина пленки покрытия:

При смешении с эмалью Autocryl, Autocryl PLUS, Autocryl LV 420 or Autocryl LV 480: 30-50мкм на слой.
 При смешении с грунтом-выравнивателем Autosurfacer 940 HS, Corbuild, Autocryl Filler Multi Use HS or Autocryl Filler: 60-80мкм на слой.

Очистка оборудования:

В растворителе Sikkens Solvent, нитроцеллюлозном разбавителе или разбавителе 1.2.3 Thinner

Время высыхания:

(При смешении с эмалью Autocryl, Autocryl Plus, Autocryl LV 420 или Autocryl LV 480):

	при 20°C:	при 60°C:
От пыли:	35 мин	5 мин
На отлип:	6 ч	20 мин
Готова к обращению:	10 ч	30 мин
Полностью сухая:	16 ч	40 мин

Срок хранения:

Рельефообразующая паста Autocryl Structure Paste Fine: 2 года

Упаковка:

Банки 1 л

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ при использовании рельефообразующей пасты Autocryl Structure Paste Fine:

Данные продукты предназначены для использования только квалифицированным персоналом. [Смотри Паспорт безопасности (**MSDS**)].

Смотри надписи на этикетках продуктов.

Пользователь должен производить работы в соответствии с законодательно установленными государственными нормами по технике безопасности и правилами по обращению с отходами.

Эффективность наших систем основана на лабораторных исследованиях и многолетней практике. Мы гарантируем качество работы, выполненной согласно правилам, отвечающим стандартам Akzo Nobel CR, при условии, что наши инструкции тщательно выполняются и работа производится в соответствии с нашими требованиями и квалифицированно. Мы не несем ответственности, если на конечный результат повлияли неподконтрольные нам факторы. Потребителю следует определить пригодность поставляемых продуктов для использования с помощью средств, которые обычно находятся в его распоряжении.

AKZO NOBEL Car Refinishes, Sassenheim, Holland.