


**Lesonal****Flexible Additive****ОПИСАНИЕ**

Эластифицирующая добавка Flexible Additive используется с продуктами лак Lesonal 2K MS(/HS Extra) Clear, финишное покрытие Lesonal 2K Topcoat, грунт Lesonal 2K Primer Surfacer и грунт 2K HS Primer Filler. Смешивание с этими продуктами увеличивает их пластичность, с целью их использования на гибких и очень гибких пластиковых деталях.



4:1 или 2:1

Финишное покрытие 2K  
Topcoat / Лак 2K MS Clear  
+

Эластифицирующая добавка  
Flexible Additive = Смесь

4:1 или 2:1

Грунт 2K Primer Surfacer

Грунт 2K Filler 540

Грунт 2K HS Primer Filler

Эластифицирующая добавка  
Flexible Additive = Смесь

5:2:0.5

Смесь

Отвердитель MS Hardener (любой)  
Растворитель Multi Thinner (любой)

5 : 1

Грунт 2K HS Primer Filler+Эласт. Добавка Flex. Add.  
Отвердитель MS Hardener (любой)

5:1:1

Грунт 2K Filler 540 +Эласт. добавка Flex. Add.  
Отвердитель MS/HS Hardener  
Растворитель Multi Thinner

6:1:1.5

Шлифуемая версия

C

Грунт 2K Primer Surfacer + Эласт. Добавка Flex. Add  
Отвердитель MS Hardener Fast (любой)  
Растворитель Thinner Primer Surfacer

3:1:2

Нешлифуемая версия

C

Грунт 2K Primer Surfacer + Эласт. Добавка Flex. Add.  
Отвердитель MS Hardener (любой)  
Растворитель Multi Thinner / Standard

**ПРОДУКТ & ДОБАВКИ****Продукт:**

Эластифицирующая добавка Lesonal Flexible Additive

**Для использования в:**

Лак Lesonal 2K MS Clear / 2K HS Extra Clear  
Финишное покрытие Lesonal 2K Topcoat  
Грунт Lesonal 2K Primer Surfacer  
Грунт Lesonal 2K HS Primer Filler  
Грунт Lesonal 2K Filler 540

**Химическая основа:**

Специальная полиэстерная смола

**СПОСОБ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ****Соотношение смешивания:**

*Гибкие пластики*  
4 объемных части – Основная краска  
1 объемная часть – Эластифицирующая добавка Flexible Additive

*Очень гибкие пластики такие как P.U.R. Soft*

2 объемных части – Основная краска

1 объемная часть – Эластифицирующая добавка Flexible Additive

После смешивания, как описано выше, тщательно перемешайте, а затем добавьте отвердитель и растворитель следующим образом:

*Когда смешан с финишным покрытием 2K Topcoat /лаком 2K MS Clear*

5 объемных частей – Смесь с Эластифицирующей добавкой Flexible Additive

2 объемных части – отвердитель MS Hardener (любой)

0.5 объемных части – растворитель Multi Thinner (любой)

*Когда смешан с Грунтом 2K HS Primer Filler*

5 объемных частей – смесь с Эластифицирующей добавкой Flexible Additive

1 объемная часть – отвердитель MS Hardener (любой)

*Когда смешан с грунтом 2K Primer Surfacer (шлифуемая версия)*

6 объемных частей – смесь с Эластифицирующей добавкой Flexible Additive

1 объемная часть – отвердитель MS Hardener (любой)

1.5 объемных части – растворитель Thinner Primer Surfacer

*When mixed with 2K Primer Surfacer (не шлифуемая версия)*

3 объемных части – смесь с Эластифицирующей добавкой Flexible Additive

1 объемная часть – отвердитель MS Hardener (любой)

2 объемных части – растворитель Multi Thinner Standard

*Когда смешан с Грунтом 2K Filler 540*

5 объемных частей – смесь с Эластифицирующей добавкой Flexible Additive

1 объемная часть – отвердитель MS Hardener (любой)

1 объемная часть – растворитель Multi Thinner Standard

**Нанесение & Рабочее оборудование:**

Нанесите продукт после смешивания, как указано в Технической Документации на соответствующий материал.

**Время сушки:**

Время сушки вышеуказанных продуктов будет другим после добавления Эластифицирующей добавки Lesonal Flexible Additive.

**Срок годности**

2 года

---

**Здоровье & Безопасность:** Данные продукты предназначены только для профессионального использования. Пожалуйста, изучайте информацию на банках и в Паспорте безопасности на данные продукты для получения более специфичной информации. Для пользователя данных продуктов, требуется работать в соответствии с государственным законодательством, касающимся здоровья и безопасности.  
*Выше приведенная информация дана добросовестно, но без предоставления гарантии, так как конечный результат также зависит от неподконтрольных нам факторов..*