

Описание Специальный ускоритель для финишного покрытия 2K Торсоат и лаков 2K MS / 2K HS Extra Clear. Данный акселератор ускоряет время сушки и сквозное отверждение в значительной степени. Пригоден для ремонтов пятном и полностью панелей.



- Финишное покрытие 2K Торсоат/лаки 2K MS/HS Extra Clear
 - Отвердитель MS Hardener (любой)
 Multi Thinner (любой)
 + 1, 2 или 3 крышечки акселератора Topspeed (крышка, используемая для закрытия банки с акселератором Topspeed)



2X1
 HVLP / LVLP / HR (с верхним бачком)
 1.3-1.5 MM



4 - 6 мин. между слоями



10 мин.



3.5 часа при 20°C
 15-18 мин. 60°C

Продукт & Добавки

Продукт Акселератор Lesonal Topspeed

Отвердители

Lesonal MS Hardener Standard Для обычного ремонта с сушкой 60°C при ремонтах от одной панели и до половины автомобиля.
 (стандартный)

Lesonal MS Hardener Fast (быстрый) Для более быстрого времени сушки от ремонтов пятном и до половины автомобиля.

Химическая основа

- Финишное покрытие 2K Торсоат – Акриловые связующие
- Лаки 2K MS / HS Extra Clear – Акриловые смолы
- Отвердители MS Hardeners – Полиизоцианатные смолы
- Ускоритель Accelerator – Акриловые связующие

Способ применения

Соотношение смешивания:

Финишное покрытие 2K Торсоат / лак 2K MS Clear -

5 объемных частей – финишное покрытие 2K Торсоат / лаки 2K MS/ HS Extra Clear
 2 объемных части – отвердители MS Hardener (2.5 для HS лака)
 0.5 объемных части- разбавитель Multi Thinner (любой)
 + 1, 2 или 3 крышечки (Добавьте в готовую к нанесению смесь непосредственно перед применением)

Рабочая вязкость:

Финишное покрытие 2K Торсоат / лак 2K MS Clear -

Когда смешано как описано выше, достигается правильная вязкость.
 16-18 сек. DIN Cup 4 при 20°C

Время жизни: Финишное покрытие 2K Topcoat / лак 2K MS Clear -	После смешивания, продукт должен быть использован до окончания следующего времени: 1.5 часа при 20°C		
Рабочее давление	Краскопульт	Размер дюзы	Рабочее давление
	HVLP с верхним бачком	1.3-1.5 мм	0,7 бар (в воздушной головке)
	LVLP (HR) с верхним бачком	1.3-1.5 мм	2-2.5 бар (на входе в краскопульт)
	Обычный с верхним бачком	1.3-1.5 мм	3-4 бар (на входе в краскопульт)
Теника нанесения: Финишное покрытие 2K Topcoat / лак 2K MS Clear -	Нанесите два одинарных растекающихся слоя, выдерживая время между слоями до состояния каждого слоя сухого на отлип, что займет 4-6 минут при 20°C. Однако это время может зависеть от рабочих условий во время нанесения. После нанесения последнего слоя, финишное покрытие может быть высушено при повышенной температуре после выдержки для испарения растворителя в течение 10 минут.		
Очистка оборудования:	Используйте разбавитель Lesonal Multi Thinner или нитроцеллюлозный растворитель для очистки.		
Время сушки: Финишное покрытие 2K Topcoat / лаки 2K MS / HS Extra Clear -		20°C	60°C
	От пыли	15 мин.	5 мин.
	На отлип	1 час	8-10 мин.
	Годно к обращению	2.5 часа	10-15 мин.
	Окончательно	3.5 часа	15-20 мин.
	Время сушки будет зависеть от соотношения смешивания, используемых отвердителя и разбавителя, толщины покрытия, рабочих условий в момент нанесения.		
Срок годности	4 года		

Здоровье & Безопасность: Данные продукты предназначены только для профессионального использования. Пожалуйста, изучайте информацию на банках и в Паспорте безопасности на данные продукты для получения более специфичной информации. Для пользователя данных продуктов, требуется работать в соответствии с государственным законодательством, касающимся здоровья и безопасности.

Выше приведенная информация дана добросовестно, но без предоставления гарантии, так как конечный результат также зависит от неподконтрольных нам факторов.