

**Lesonal****1K Plastics Primer****ОПИСАНИЕ**

Однокомпонентный грунт воздушной сушки, предназначенный для наиболее часто применяемых материалов пластиковых частей автомобилей.

Используется для обеспечения адгезии к пластиковым частям автомобилей.



Обезжириватель



Scotch Brite тип А (Красный) или тип S (Серый)



Обезжириватель



2x1  
1.3 - 1.5 мм  
3-5 бар



5 - 10 мин.



15 мин. 20°C



Грунты  
Финишное покрытие

**ПРОДУКТЫ & ДОБАВКИ**

**Продукт:** Грунт для пластика Lesonal 1K Plastics Primer

**Химическая основа:** Полиолефиновая смола

**СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

**Подложки:** Пластиковые субстраты.  
Адгезия может быть меньше на пластиковых субстратах из чистого РР (полипропилен), чистый РЕ (полиэтилен) и сходных компонентах.

**Подготовка поверхности:** Очистить субстрат (если не загрунтован фабричным грунтом) теплой водой с моющими средствами.  
Обезжирить с помощью обезжиривателя Lesonal Degreaser.  
Обработать поверхность Scotch Brite тип А (красный) или тип S (серый). Затем, обезжирьте снова с помощью Lesonal Degreaser и удалите пыль липкой салфеткой.

**Соотношение смешивания:** Готов к употреблению, хорошо перемешайте перед применением.

**Рабочая вязкость:** Когда используется как указано выше, правильная рабочая вязкость достигается. 16-18 сек. DIN Cup 4 при 20°C.

**Рабочее оборудование & Рабочее давление:**

**Краскопульт**

**Размер дюзы**

**Рабочее давление**

С верхним бачком

1.3 - 1.5 мм

3-4 бар

HVLP с верхним бачком

1.3 - 1.5 мм

0.7 бар

HVLP с нижним бачком

1.6 - 2.2 мм

0.7 бар

**Техника нанесения:** Нанесите один растекающийся слой. Минимальная температура 15°C.

**Время сушки:** 15-20 минут при 20°C.

	<p>Может быть перекрашен без предварительной шлифовки. При необходимости, обработайте абразивом Scotch Brite тип S Ultra Fine. После ночной сушки, обработайте абразивом Scotch Brite тип S Ultra Fine.</p>
<b>Толщина пленки покрытия:</b>	Приблизительно 8-10 мкм на один слой.
<b>Теоретическая укрывистость на 1 м2</b>	10-12 м2 при толщине пленки покрытия 10 микрон (практический расход материала зависит от многих факторов, в том числе формы поверхности, шероховатости поверхности, метода нанесения и условий нанесения)
<b>Перекрашивание:</b>	<p>Перекрывается красками 1K Basecoat или SB /Лаком 2K MS Clear, финишным покрытием 2K Topcoat и грунтом 2K Primer Surfacer или 2K Filler 540.</p> <p>Для гибких пластиковых субстратов, добавьте Эластифицирующую добавку Flexible Additive к продуктам 2K Topcoat, 2K MS Clear, 2K Primer Surfacer, 2K HS Primer Filler и 2K Filler 540 до 50 %.</p>
	<p>Примечание:          Время сушки и шлифуемость может измениться при добавлении Эластифицирующей добавки Flexible Additive.</p>
<b>Срок годности</b>	2 года
<b>Очистка оборудования:</b>	Используйте Multi Thinner или нитроцеллюлозный растворитель.
<b>Цвет:</b>	Прозрачный.

---

**Здоровье & Безопасность:** Данные продукты предназначены только для профессионального использования. Пожалуйста, изучайте информацию на банках и в Паспорте безопасности на данные продукты для получения более специфичной информации. Для пользователя данных продуктов, требуется работать в соответствии с государственным законодательством, касающимся здоровья и безопасности.

*Выше приведенная информация дана добросовестно, но без предоставления гарантии, так как конечный результат также зависит от неподконтрольных нам факторов.*