

**Lesonal**

# 1K Primer Filler

**ОПИСАНИЕ**

Однокомпонентный быстросохнущий грунт-наполнитель на основе целлюлозы, предназначен для широкого применения в ремонтной покраске автомобилей.



3:2  
- Грунт 1K Primer Filler  
- Растворитель Multi Thinner (любой)



В



2-3х1  
1.6-1.8 мм  
2-4 бар



5-10 мин  
между  
слоями



45 мин. 20°C  
15 мин. 60°C

**ПРОДУКТ & ДОБАВКИ**

**Продукт:** Грунт-наполнитель Lesonal 1K Primer Filler

**Растворитель:** Растворитель Lesonal Multi Thinner Standart/HT – для больших ремонтов или высокой температуры;  
Растворитель Lesonal Multi Thinner Fast – для малых ремонтов.

**Химическая основа:** Грунт 1K Primer Filler – комбинация нитроцеллюлозных смол  
Растворители Multi Thinners – смесь органических сольвентов

**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ**

**Подложки:** Неповрежденные оригинальные финишные покрытия, включая термопластичные акриловые  
Сталь  
Шпатлевка Lesonal Polyester Body Filler  
Травильный грунт Lesonal 2K Etch Primer

**Подготовка поверхностей:** Перед проведением каких-либо шлифовочных работ, тщательно очистите поверхность от жиров и воска, используя обезжириватель Lesonal Degreaser. Примените обезжириватель, используя две чистых ветоши (одна для нанесения обезжиривателя, другая для вытирания поверхности).  
Оригинальные финишные покрытия зашлифуйте абразивом зернистости P280- P320 по сухому или P600 – P800 при мокром шлифовании  
Сталь – удалите все следы ржавчины и зашлифуйте тщательно до достижения чистой поверхности (см. полезные замечания внизу).  
Шпатлевка Lesonal Polyester Body Filler – окончательное шлифование абразивом зернистости P280-320 по сухому.  
После окончания шлифовочных работ и непосредственно перед нанесением грунта, повторите тщательное обезжиривание, используя Lesonal Degreaser.

**Пропорция смешивания:** 3 объемных части – Грунт 1K Primer Filler  
**(Используйте линейку для смешивания**  
**В)** 2 объемных части - Multi Thinner  
Смешивайте тщательно в банке с ровными параллельными стенками

**Рабочая вязкость:** При смешивании как описано выше вязкость готовой смеси составит: 25-27 сек. DIN Cup 4 при 20°C

**Время жизни в смешанном состоянии:** Нет определенного периода жизни в смешанном состоянии для данного продукта, однако лучше использовать после смешивания в течение 2 дней.

<b>Рабочее оборудование &amp; Рабочее давление:</b>	<b>Краскопульт</b>	<b>Размер дюзы</b>	<b>Рабочее давление</b>
	С верхним бачком	1.6 - 1.8 мм	2-5 бар
	С нижним бачком	1.8 мм	2-5 бар
	HVLP с верхним бачком	1.5 - 1.8 мм	0.7 бар
<b>Техника нанесения:</b>	Нанесите два или три одинарных растекающихся слоя, выдерживая время между слоями до матового состояния. Обычно это составляет 5-10 минут. ( Это время сильно зависит от комбинации используемых продуктов и рабочих условий.) Если данный продукт наносится на термопластичное акриловое покрытие, рекомендуется нанесение тонкого начального слоя, а также более аккуратное нанесение последующих слоев. Время межслойной выдержки также должно быть увеличено.		
<b>Толщина одного слоя покрытия:</b>	20-25 микрон		
<b>Теоретическая укрывистость м<sup>2</sup></b>	15 м <sup>2</sup> при толщине покрытия 20 микрон (практический расход материала зависит от многих факторов, таких как: форма объекта, шероховатость поверхности, способ нанесения и рабочие условия)		
<b>Очистка оборудования:</b>	Используйте растворитель Multi Thinner или нитроцеллюлозный разбавитель.		
<b>Время сушки:</b>	<b>при 20°C</b>		
	Годно к шлифованию	45 мин. Инфракрасное коротковолновое оборудование	
	Половина мощности	3 мин.	
	Полная мощность	5 мин.	
	Общее время	8 мин.	
<b>Рекомендованная зернистость абразивов:</b>	<b>Шлифовка (метод)</b>	<b>Зернистость абразива</b>	
	Мокрая, ручная и машинная	P800-P1000	
	Сухая, ручная	P400-P500	
	Сухая, машинная	P400-P500	
<b>Полезные советы:</b>	Для максимальной адгезии и коррозионной стойкости при применении на металл, рекомендуется сначала использовать травильный грунт Lesonal 2K Etch Primer. После межслойной выдержки 15 минут при 20°C, грунт Lesonal 1K Primer Filler может быть нанесен на травильный грунт. Нанесение более мокрых или большего количества слоев, чем предусматривается, может потребовать большего времени сушки, чем указано.		
<b>Срок хранения</b>	2 года		
<b>Цвет:</b>	Серый.		

**Здоровье & Безопасность:** Данные продукты предназначены только для профессионального использования. Пожалуйста, изучайте информацию на банках и в Паспорте безопасности на данные продукты для получения более специфичной информации. Для пользователя данных продуктов требуется работать в соответствии с государственным законодательством касающимся здоровья и безопасности.

*Выше приведенная информация дана добросовестно, но без предоставления гарантии, так как конечный результат также зависит от неподконтрольных нам факторов.*