

Грунт-выравниватель SPOT PRIMER (Аэрозоль)

Справочник



M600




P320




P600-P800



Тщательно встряхните перед напылением




Расстояние 20-30 см



5-10 мин.




30 мин. при 20°C.
15 мин. при 60°C.




После использования, очистите наконечник, распыляйте аэрозоль в перевернутом состоянии



Все отделочные покрытия Sikkens



2.7.2



Описание:

Быстросохнущий, универсальный, 1-компонентный грунт-выравниватель для распыления на небольших отшлифованных поврежденных участках. Грунт поставляется 5 различных цветов - серый, красный, желтый, синий, зеленый.

Продукт и добавки:

Грунт-выравниватель Spot Primer

Основные компоненты:

Комбинация высыхающих смол и органических растворителей.
Не содержит фреона.

Поверхности, пригодные для обработки:

На отшлифованные поврежденные участки на:

- Стальных поверхностях
- Полиэфирные шпаклевки фирмы Sikkens
- Все типы отделочных покрытий, травящих грунтов / грунтов-выравнивателей (washprimers / washfillers) Sikkens;
- Шпатлевка Kombi Filler
- Старые покрытия

Если качество окраски должно отвечать наивысшим стандартам, всегда наносите грунт-выравниватель Spot Primer поверх коррозионно-защитного грунта Washprimer 1K CF.

Подготовка поверхностей:

- **Старые покрытия:** Обезжиривание и сухое шлифование с P320 (3M 255P Gold) или мокрое шлифование при зернистости P600-800 (3M 734 Black).
- **Сталь:** Обезжиривание и сухое шлифование с P320 (3M 255P Gold).

Пропорции смешивания:

Поставляется готовым к распылению.

Тщательно встряхните перед напылением (до тех пор, пока вы не услышите как металлический шарик ходит вверх и вниз в аэрозоле)

Нанесение:

При напылении нанесите 2 или 3 одинарных слоя с интервалом между слоями 5-10 минут на подсушку.

Толщина пленки покрытия:

15-20 мкм на каждый слой.

Очистка оборудования:

После использования очистите сопло баллончика перевернув его и распыляя аэрозоль в таком состоянии.

Время высыхания:

	20°C	40°C	60°C
До последующего выравнивания:	30 мин.	20 мин.	15 мин.

Рекомендуемая зернистость шлифовальной бумаги:

Смотри информацию, касающуюся отделочного покрытия.

При мокром шлифовании высушить в течение 30 мин при 20°C перед нанесением отделочного покрытия.

Последующие покрытия:

Все отделочные покрытия Sikkens.

Летучие органические соединения:

Теоретическая концентрация летучих органических соединений в продукте: 680гр/л.

Срок хранения: Смотрите Т.И.С. S9.01.02, СРОКИ ХРАНЕНИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ SIKKENS

Цвет:

Серый, красный, желтый, синий, зеленый.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ при использовании грунта-выравнивателя Spot Primer Grey New:

Данные продукты предназначены для использования только квалифицированным персоналом. [Смотри Паспорт безопасности (MSDS)].

Смотри надписи на этикетках продуктов.

Пользователь должен производить работы в соответствии с законодательно установленными государственными нормами по технике безопасности и правилами по обращению с отходами.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предприятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен всегда ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической Инструкцией (TDS) продукта, если таковые существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали наше согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации.

Названия марок или продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или лицензированными торговыми марками Акзо Нобель.

Головная организация:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkenscr.com

Россия**Акзо Нобель Автопокрытия ООО**

Address: Россия 141400, Московская обл., Химкинский р-н, Клязьма 1Б

E-mail: Alexandr.Trofimov@mot.akzonobel.com

www.sikkenscr.ru