

## SPOT SEALER 'Direct to Metal' (Аэрозоль)

### Быстрое ознакомление



M600



P320 или P400



#### Описание:

Быстросохнущий, универсальный грунт в аэрозольной упаковке, пригодный для нанесения непосредственно на металл. Обладает высокими антикоррозионными свойствами.

#### Продукты и добавки:

Spot Sealer Direct-to-Metal – поставляется готовым к нанесению

#### Основные компоненты:

Комбинация высыхающих смол и органических растворителей.




Тщательно встряхните перед применением

#### Поверхности, пригодные для обработки:

На отшлифованные поврежденные участки:


- Сталь
- Алюминий
- Оцинкованная сталь
- Старые эмали



Дистанция 20-30 см

#### Подготовка поверхности:

- Сталь: Очистка и сухое шлифование с P320 (3M 255P Gold)
- Алюминий: Очистка и обработка с Scotch Brite type A (или сухое шлифование с P400)
- Оцинкованная сталь: Очистка и обработка с Scotch Brite type A
- Старые эмали: Очистка и сухое шлифование с P320 (3M 255P Gold) или мокрая шлифовка с P600-P800 (3M 734 Black)



5-10 мин.

#### Пропорции при смешении:

Поставляется готовым к распылению.

Тщательно взболтайте баллон перед применением (до тех пор, пока вы не услышите как металлический шарик ходит вверх и вниз в аэрозоле)




8-10 мин при 20°C.



После использования, очистите наконечник, распыляйте аэрозоль в перевернутом состоянии

#### Нанесение:


При использовании нанесите 2 или 3 одинарных слоя с интервалом между слоями 5-10 минут для подсушку.



Грунты-выравниватели Sikkens  
Все отделочные покрытия Sikkens

#### Толщина пленки:

8-10 мкм на один слой



S2.01.01

#### Очистка оборудования:

После использования очистите сопло баллончика перевернув его и распыляя аэрозоль в таком состоянии.



#### Время сушки:

Межслойная выдержка: 8-10 мин при 20°C

Нанесение последующего покрытия: через 15 мин при 20°C

#### Следующие покрытия:

- Autosurfacer Rapid, Autosurfacer 940 HS, Autosurfacer HB
- Colorbuild
- Все отделочные покрытия Sikkens

**Летучие органические соединения VOC:**  
Теоретически VOC: 716 g/l

---

**Срок годности:**  
Смотри ТИС S9.01.02

---

**Цвет:**  
Средне серый.

---

**ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ при использовании грунта-выравнивателя Spot Sealer Direct-to-Metal:**

Данные продукты предназначены для использования только квалифицированным персоналом. [Смотри Паспорт безопасности (**MSDS**)].

Смотри надписи на этикетках продуктов.

Пользователь должен производить работы в соответствии с законодательно установленными государственными нормами по технике безопасности и правилами по обращению с отходами.

---

#### **ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

**ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:** Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предприятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен всегда ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической Инструкцией (TDS) продукта, если таковые существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали наше согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации.

Названия марок или продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или лицензированными торговыми марками Акзо Нобель.

#### **Головная организация:**

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. [www.sikkenscr.com](http://www.sikkenscr.com)

#### **Россия**

#### **Акзо Нобель Автопокрытия ООО**

**Address:** Россия 141400, Московская обл., Химкинский р-н, Клязьма 1Б

**E-mail:** [Alexandr.Trofimov@mot.akzonobel.com](mailto:Alexandr.Trofimov@mot.akzonobel.com)

[www.sikkenscr.ru](http://www.sikkenscr.ru)