








01-08-2005

## Техническая документация D1.05.01

### Быстрая справка

	3:1+10% Отвердитель Hardener MS Разбавитель Dynacoat Thinner
	15-16 сек.
	№2
	(верхний бачок) 1.2-1.5 мм 3-4 бар
	5 мин.
	30 минут при 60°C
	

<b>Наименование:</b>	<b>Покрывной лак Dynacoat Clear MS</b>		
<b>Описание:</b>	Двухкомпонентный универсальный покрывной лак для покрытия базовой краски Dynacoat Basecoat. Может быть использован как для ремонта пятном, так и для полной перекраски. Обладает отличным глянцем и стойкостью покрытия в сочетании с быстрой сушкой.		
<b>Продукт и добавки:</b>	Лак Dynacoat Clear MS Отвердитель Dynacoat Hardener MS Fast, MS Normal Разбавитель Dynacoat Thinner Slow, Thinner Fast		
<b>Основные компоненты:</b>	Лак Clear MS: Акриловые смолы Отвердитель Hardener HS: Полиизоцианатные смолы		
<b>Поверхности пригодные для обработки:</b>	Базовая краска Dynacoat Basecoat		
<b>Подготовка поверхности:</b>	Лак Dynacoat Clear MS может быть нанесен на краску Dynacoat Basecoat после подсушки в течение 15-20 минут.		
<b>Пропорция смешивания:</b>	3 объемные части лака Dynacoat Clear MS 1 объемная часть отвердителя Dynacoat Hardener MS 10% по объему разбавителя Dynacoat Thinner		
<b>Рабочая вязкость:</b>	15 – 16 сек DIN Cup 4 при 25°C		
<b>Время жизни:</b>	2-3 часа при 20°C		
<b>Тип краскопульта, дюза и рабочее давление:</b>	<b>Краскопульты:</b>	<b>Дюза:</b>	<b>Давление :</b>
	С верхним бачком:	1.2 -1.5 mm	3-4 бар
	С нижним бачком:	1.4 - 1.6 mm	3-4 бар
<b>Нанесение:</b>	Нанесите 2 одинарных мокрых слоя; выдерживайте интервалы до высыхания "на отлип" между слоями. В среднем это требует 5-15 мин при 20°C, в зависимости от используемого отвердителя. Это время существенно зависит от условий во время нанесения.		
<b>Толщина пленки покрытия:</b>	20 – 25 микрон на слой.		
<b>Теоретическая укрывистость:</b>	11 м <sup>2</sup> /литр на один слой, при указанной толщине		
	<b>Примечание:</b> Практическая укрывистость зависит от многих факторов, таких как форма и шероховатость поверхности, тип оборудования и режим нанесения.		

### Здоровье и безопасность:

Данные продукты предназначены для использования только квалифицированным персоналом. [Смотри Паспорт безопасности (MSDS)]. Смотри надписи на этикетках продуктов. Пользователь должен производить работы в соответствии с законодательно установленными государственными нормами по технике безопасности и правилами по обращению с отходами.



01-08-2005

**Очистка оборудования:**

Используйте очиститель Dynacoat Gun Cleaner или разбавитель Dynacoat Thinner Slow/ Fast

**Время сушки:**

**20°C**

7 часов

**60°C**

30 мин

**Упаковка:**

1л, 5л

**Срок годности:**

36 месяцев при температуре от 5°C до 40°C

**Здоровье и безопасность:**

Данные продукты предназначены для использования только квалифицированным персоналом. [Смотри Паспорт безопасности (MSDS)]. Смотри надписи на этикетках продуктов. Пользователь должен производить работы в соответствии с законодательно установленными государственными нормами по технике безопасности и правилами по обращению с отходами.